FICHA TÉCNICA CINTA DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

Un 30 micras nominal (1,2 mil) de la fuerza de soporte de papel de aluminio de alta resistencia, combinado con un adhesivo acrílico solvente de alto rendimiento.

APLICACIÓN Y CONSUMO

Uso para la unión y sellado frente laminados, manta de fibra de vidrio, juntas y uniones de mesa de conductos; unir y sellar las costuras del conducto de aire flexible y sus conexiones. Uso en interiores y exteriores.

BENEFICIOS

- Proporciona una excelente conexión del calor y la luz.
- Adhesivo de gran calidad con una fuerte adhesión que ofrece un sellado permanente y unión en ambas caras del producto.
- Buena resistencia al envejecimiento tanto en interiores como en exteriores.
- La tasa de transmisión de vapor de humedad baja, ofrece un excelente sellado y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	TEST METHOD
Espesor	Micron	30	PSTC-133/ASTM D 3652
Espesor Total	Micron	70	PSTC-133/ASTM D 3652
Adhesión al acero	N/25mm	20	PSTC-101/ASTM D 3330
Tack Rolling Ball	cm	15	PSTC- 6/ASTM D 3121
Resistencia a la tracción	N/25mm	45	PSTC-131/ASTM D 3759
Elongación	%	3.0	PSTC-131/ASTM D 3759
Temperatura servicio	º C	- 30 ~ + 120	----------
Temperatura aplicación	º C	-10 ~ + 40	----------

RECOMENDACIONES

Almacenamiento un año a temperatura 21ºC (70ºF), con una humedad relativa del 50% de luz del sol directa.
Preparación: es esencial, como todas las Cintas sensibles a la presión, que la superficie a la cual se aplica este limpia, seca, sin grasa u otros contaminantes.

Uso del producto: Para obtener un buen resultado, aplicar el producto sobre una superficie seca con una presión de aplicación entre +10 ~+40ºC (+50 ~ +105 ºF).

Los datos ofrecidos son valores típicos. Tolerancia: Peso y Grosor ±10%, ancho ±3mm, longitud: rollo de reducción ±0,3m.

PRESENTACIÓN

Rollo:	50 mm x 10 mts.
Cajas:	40 unidades
Rollo:	50 mm x 45 mts.
Cajas:	24 unidades
Rollo:	75 mm. x 45 mts.
Cajas:	16 unidades

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.