FICHA TÉCNICA MASILLA FIJADORA UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN

La Masilla Fijadora Universal es un adhesivo de alta viscosidad, tipo masilla, de secado rápido, basado en caucho sintético.
Especialmente desarrollado para su utilización en fijación y montaje, sustituyendo a clavos o tornillos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Zócalos
Tapa juntas, junquillos
Revestimientos de madera
Viguetas, cornisas, molduras de poliuretano
Poliestireno expandido
Espejos
Paneles decorativos y aislantes
Alicatado (colocación o reparación)
Cajas y canaletas en montajes eléctricos, etc.

SOBRE TODOS LOS MATERIALES USUALES

Hormigón, cemento, piedra
Yeso, ladrillo
Placas de yeso
Madera, aglomerados, contraplacados
Metales, plásticos
Vidrio, mosaicos
Amianto cemento, etc.

VENTAJAS

Polivalente
Fraguado rápido
Aplicación fácil y limpia
Alta resistencia al arrancamiento y a la humedad
Permite el encolado de superficies irregulares
Buena resistencia a la temperatura (hasta 80ºC aprox.)

DATOS TÉCNICOS

Color: Amarillo
Viscosidad: N.D/N.A
Densidad relativa: 0,95 gr/cm^3
Tiempo abierto: Encolado unilateral: 10 minutos
Encolado bilateral: 15 minutos
Tiempo fijación: Encolado unilateral
Materiales ligeros: Inmediato. Fijación definitiva después de 24 a 48 horas.
Materiales pesados: Fijación inicial después de 4 a 6 horas.
Definitiva al cabo de 24 a 48 horas.
Encolado bilateral
La fijación inicial es inmediata y definitiva al cabo de 24 a 48 horas.
Rendimiento: 300 a 600 g/m2 según el tipo de aplicación
Temperatura Mínima de Aplicación: + 10º C
Características de la unión:
Semi-rígida
Tenaz
Resistente al calor (80ºC aprox.)
Resistencia al arrancamiento: = 3 Mpa
Excelente comportamiento al envejecimiento.
Inflamable

MODO DE EMPLEO

SOPORTES
Los soportes deben estar secos, sin polvo ni trazas de aceite o grasa.
Las pinturas y lacas deben lavarse y aclararse, asegurándose que tienen buena adherencia al soporte.
Eliminar el papel pintado antiguo.
Las chapas metálicas deben desengrasarse y eliminar toda traza de herrumbre.
La Masilla Fijadora Universal puede salvar irregularidades del material soporte, hasta un máximo de 5 mm.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Por puntos o en cordón, mediante extrusión del cartucho.

ENCOLADO
Materiales ligeros (poliestireno expandido, molduras) sobre soportes absorbentes:
Depositar en el reverso del material encolado unos puntos o cordones de Masilla Fijadora Universal distanciados entre sí unos 20 cms. aprox.
Efectuar la unión presionando con fuerza para aplastar la Masilla Fijadora Universal, disponiendo de 10 minutos para realizar dicha operación. La fijación es inmediata, no obstante puede rectificarse el posicionamiento durante 4 o 5 minutos siguientes al encolado.
La fijación definitiva se obtiene después de 24 a 48 horas, dependiendo de la temperatura, cantidad de masilla y porosidad de los materiales.
Materiales pesados (espejos, vigas, paneles) y encolados sobre soportes no porosos:
El método de encolado es igual al descrito anteriormente.
Una vez efectuada la unión, retirar el material a encolar con el fin de transferir una parte de la masilla al soporte. Dejar evaporar el disolvente durante 5 a 10 minutos y volver a efectuar la unión presionando con fuerza; la fijación es inmediata.
En caso de paneles verticales pesados y de espejos, es aconsejable apuntalar la base de los mismos durante el tiempo de fijación definitiva de la masilla, que es de 24 a 48 horas.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml. 25 unidades/caja

ALMACENAMIENTO

Proteger de las temperaturas extremas. Un año en un lugar fresco y seco en su envase original. Caducidad 12 meses.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.